

Aviva Iso-Extrem

4078

Peinture isolante à base de solvants pour l'intérieur, à usage privé et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Peinture mate spéciale pour l'intérieur à base de solvants, dotée d'un très bon effet isolant et bloquant contre les taches de suie noire de carbone, de nicotine et d'eau séchées. Le produit est hautement couvrant (une seule couche suffit généralement), très résistant à l'usure, avec peu de tension perméable à la diffusion de vapeur d'eau.

Ce produit facile à appliquer est formulé sans ajout de solvants aromatiques. Dans les premiers jours suivant l'application, une odeur temporaire peut apparaître en raison de l'évaporation des solvants. Pour une réduction plus rapide des odeurs, il est recommandé d'aérer régulièrement la pièce.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **La norme ÖNORM EN 13300**
Résistance à l'abrasion humide : R-classe 1
Rapport des contrastes (pouvoir couvrant) : H₁₀-classe 2 (à 7 m²/l)
Degré de brillance: G3 matt
Dimension maximale des grains: S1 fin

Domaines d'utilisation



Convient au d'éléments de murs et de plafonds.

Très bon effet isolant et bloquant contre les taches de suie noire de carbone, de nicotine et d'eau séchées.

Dans les zones sensibles et dans les pièces où les revêtements à base de solvants ne peuvent pas être utilisés, nous recommandons l'utilisation d'Aviva Isolier-Weiß CT.

Approprié pour les espaces intérieurs secs. Pour les pièces humides, nous recommandons l'utilisation de peintures au silicate comme Aviva Tiromin-Weiß Plus Aviva ou Euromin-Weiß Plus.

APPLICATION


Indications d'application




- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 5 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Appliquer mouillé sur mouillé en une seule fois pour éviter l'accumulation.
- Le marquage des réparations sur la surface dépend de nombreux facteurs et est donc inévitable (brochure 25 du BFS).

- Lors de l'application au rouleau, utiliser de préférence un rouleau intérieur à poils courts (13 mm).
- Pour un effet isolant ou bloquant optimal, le matériau doit être appliqué et réparti de manière uniforme afin d'atteindre l'épaisseur de couche requise.
- Vérifier la teinte et la compatibilité ainsi que l'adhérence avec le support en réalisant une surface d'essai.
- Lors du recouvrement de produits d'étanchéité, des fissures ainsi que des altérations peuvent apparaître dans le matériau de peinture. En raison du grand nombre de systèmes d'étanchéité, il convient de procéder à des essais propres au cas par cas pour évaluer l'adhérence et le résultat de la mise en œuvre.
- Couvrir et masquer soigneusement les zones ne devant pas être revêtues. Enlever immédiatement les éclaboussures de peinture avec Legno Reiniger (7003).
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Technique d'application



0-5% 80025



0-10% 80025

1 L
↓
6-7 m²

	Airless	Au pinceau	Au rouleau
Buse de pulvérisation Ø (mm)	0,43 - 0,63	-	-
Buse de pulvérisation Ø (Inch)	0,017 - 0,026	-	-
Angle de la buse (°)	50	-	-
Pression de pulvérisation (bar)	180 - 250	-	-
Crible fin (µm)	200	-	-
Diluant	Legno Reiniger (7003)		
Ajout de diluant (%)	0 - 10	0 - 5	-
Quantité d'application par couche (ml/m²)	145 - 165		
Rendement par application (m²/l)	6 - 7		

N'utiliser un appareil de pulvérisation (Airless) que dans une forme d'exécution avec protection contre les déflagrations.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



12h

Couche suivante	après env. 12 heure(s)
-----------------	------------------------

Les valeurs citées doivent servir de référence.

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Nettoyage des outils



7003

Immédiatement après usage avec Legno-Reiniger (7003).

SUPPORT	
Type de support	Supports minéraux (plâtres, béton), placoplâtre, fibres rugueuses et papier peint structuré, plaques en mousse dure (polystyrène, PS).
Qualité du support	Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, etc. et de poussière, mais il doit également être approprié au revêtement. Veillez consulter les documents complémentaires : • ÖNORM B 2230-2 • ÖNORM B 3430-1 • DIN 18363 • Fiches techniques BFS actuelles
Préparation du support	Laver les salissures provoquées par la nicotine, ainsi que les taches de suie ou de graisse, à l'aide de Clean Multi-Entfetter (7233) et laisser sécher complètement. Réparer les fissures, les trous ou les aspérités avec un mastic approprié. Les couches stables, les papiers de tenture très adhérents et les plaques apparentes en mousse dure de polystyrène ne requièrent pas de couche de fond. Rendre rugueuses les surfaces brillantes et vernies. Laver soigneusement les peintures à la colle. Traiter les moisissures à l'intérieur avec Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) ou Aviva Fungisan (8308). Retirer les anciennes couches de peinture non adhérentes.
STRUCTURE DE REVÊTEMENT	
Couche d'apprêt	1 x Aviva Iso-Extrem (4078)
Couche de finition	1 x Aviva Iso-Extrem (4078)
INDICATIONS DE COMMANDE	
Conditionnement	3 l, 9 l
Teintes / Degrés de brillance	Teinte(s) standard : Weiß (4078050503) D'autres teintes (gamme de teintes limitée) sont miscibles à l'aide du système de mélange de peinture ADLER Color4you. Il est conseillé de faire un essai de couleur sur le support original avec le système d'application choisi, afin d'évaluer la teinte finale. Pour garantir une uniformité des teintes, les produits appliqués sur une surface doivent porter le même numéro de lot. Veillez respecter nos directives de travail ARL 800 - Directive de travail pour le travail (y compris l'entretien et la maintenance) avec les machines de dosage ADLER-Mix, PUR-Mix et Color4You.

Produits complémentaires

Aviva Fungisan (8308)
 Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
 Clean Multi-Entfetter (7233)
 Legno Reiniger (7003)
 Aviva Isolier-Weiß CT (4049)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 3 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques

Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Aviva Iso-Extrem (Cat A/g) : 350 g/l.
 Aviva Iso-Extrem contient au maximum 330 g/l de COV.

GISCODE

BSL10

**Déclaration des ingrédients
selon VdL-RL 01**

résines alkydes / Thix-Alkydharz / Dioxyde de titane / Calciumcarbonat / Siliciumdioxid / Silikate / Glykole / Additive

**Données techniques de
sécurité**

Seuls les récipients vidés de tout résidu doivent être envoyés au recyclage; les résidus de matières liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures à base aqueuse, les résidus de matières séchées comme peintures durcies ou comme déchets ménagers.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Assurer une bonne ventilation pendant le traitement et le séchage.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.