

Aviva Iso-Extrem

4078

Farba izolująca zawierająca rozpuszczalniki do wnętrz dedykowana dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Specjalna farba matowa do wnętrz, zawierająca rozpuszczalniki, o bardzo dobrym działaniu blokującym/izolującym plamy z sadzy, nikotyny oraz zaschnięte zacieki wodne. Produkt jest wysoko kryjący (zazwyczaj wystarczy jedna warstwa), bardzo wytrzymały, paroprzepuszczalny i powoduje niewielkie naprężenia w powłoce.

Jest łatwy w stosowaniu, został opracowany bez dodatku rozpuszczalników aromatycznych.

W pierwszych dniach po zastosowaniu może być wyczuwalny przejściowy zapach spowodowany odparowywaniem rozpuszczalników. Aby szybciej pozbyć się tego zapachu, zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń.

Szczególne właściwości i normy badań



- **ÖNORM EN 13300**
odporność na szorowanie na mokro: R-klasa 1
współczynnik kontrastu (siła krycia): H₁₀-klasa 2 (przy 7 m²/l)
stopień połysku: G3 matowy
maksymalna wielkość ziaren: S1 drobne

Obszary zastosowania



Do pokrywania elementów ścian i sufitów we wnętrzach.


Bardzo dobre działanie blokujące / izolujące na plamy z sadzy, nikotyny i zaschniętej wody.

W obszarach wrażliwych oraz w pomieszczeniach, w których nie wolno stosować powłok zawierających rozpuszczalniki, zalecamy stosowanie farby Aviva Isolier-Weiß CT.

Nadaje się do suchych pomieszczeń. Do pomieszczeń wilgotnych zalecamy stosowanie farb krzemianowych, takich jak np. Aviva Tiromin-Weiß Plus Aviva lub Euromin-Weiß Plus.

STOSOWANIE



Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- W celu uniknięcia nawarstwiania się farby należy nakładać ją metodą „mokre na mokre”.
- Uwidocznienia poprawek na powierzchni zależą od wielu czynników i są z tego względu nieuniknione (zgodnie z BFS-Merkblatt 25).

- W przypadku nakładania wałkiem zaleca się stosowanie wałka do wnętrza o krótkim włosiu (13 mm).
- Aby uzyskać optymalne właściwości blokujące bądź izolujące materiał należy nakładać i rozprowadzać w sposób równomierny, tak aby uzyskać wymaganą grubość warstwy.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Podczas obróbki uszczelniający mogą wystąpić pęknięcia oraz przebarwienia w materiale malarskim. Ze względu na dużą ilość systemów uszczelniających, konieczne jest przeprowadzenie własnych testów w celu oceny przyczepności i wyników przetwarzania w indywidualnych przypadkach.
- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić. Rozpryski farby należy natychmiast usunąć za pomocą Legno Reiniger (7003).
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia



0-10% 80025



	Airless	Pędzel	Wałek
Dysza Ø (mm)	0,43 - 0,63	-	
Dysza Ø (cal)	0,017 - 0,026	-	
Kąt natrysku (°)	50	-	
Ciśnienie natrysku (bar)	180 - 250	-	
Sito drobne (µm)	200	-	
Rozcieńczalnik	Legno Reiniger (7003)		
Dodatek rozcieńczalnika w %	0 - 10	0 - 5	
Ilość наносzona jednorazowo (ml/m²)	145 - 165		
Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)	6 - 7		

Używać tylko urządzeń natryskowych (Airless) w wersji z ochroną przeciwwybuchową.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Kolejna warstwa	ok. 12 godz.
-----------------	--------------

Podane wartości są tylko orientacyjne.

Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi



7003

Natychmiast po użyciu Legno-Reiniger (7003).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Podłoża mineralne (tynk, beton), płyty gipsowo-kartonowe, tapety szorstkie i ze strukturą, płyty ze sztywnej pianki (polistyren, PS)

Właściwości podłoża	Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy nadaje się pod dany system lakierniczy. Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów: • ÖNORM B 2230-2 • ÖNORM B 3430-1 • DIN 18363 • Aktualne karty BFS
Przygotowanie podłoża	Zmyć plamy z nikotyny, sadzy lub tłuszczu za pomocą Clean Multi-Entfetter (7233) i pozostawić do dokładnego wyschnięcia. Małe pęknięcia, otwory lub nierówności należy wyrównać odpowiednią szpachlą. Trwałe powłoki, mocno przylegające tapety jak również widoczne płyty z twardej pianki polistyrenowej nie wymagają podkładu. Spowodować aby powierzchnie w połysku i powłoki lakiernicze były szorstkie. Dokładnie zmyć farby klejowe. Zwalczanie pleśni w pomieszczeniach za pomocą Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) lub Aviva Fungisan (8308). Usunąć stare powłoki nie nośne.
BUDOWA POWŁOKI	
Warstwa podkładowa	1 x Aviva Iso-Extrem (4078)
Warstwa nawierzchniowa	1 x Aviva Iso-Extrem (4078)
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	3 l, 9 l
Odcienie barwy / stopnie połysku Color4You	Kolor(y) standardowy(e): Weiß (4078050503) Pozostałe odcienie (ograniczona gama kolorów) można uzyskać za pomocą systemu mieszania farb ADLER Color4you. Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie próbki kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu. W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii. Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 800 - Wytyczne pracy (łącznie z pielęgnacją i konserwacją) z urządzeniami dozującymi ADLER Mix, Pur Mix i Color4You.
Produkty dodatkowe	Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Clean Multi-Entfetter (7233) Legno Reiniger (7003) Aviva Isolier-Weiß CT (4049) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane techniczne

Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Aviva Iso-Extrem (kat A/g): 350 g/l.
Aviva Iso-Extrem zawiera maksymalnie 330 g/l LZO.

GISCODE

BSL10

Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01

Żywice alkidowe / Thix-Alkydharz / Dwutlenek tytanu / Calciumcarbonat / Siliciumdioxid / Silikate / Glykole / Additive

Dane BHP



Do recyklingu należy oddawać tylko pojemniki opróżnione z pozostałości, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Należy bezwzględnie unikać wdychania aerozoli lakierniczych podczas aplikacji natryskowej. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

W czasie stosowania i suszenia należy zapewnić dobrą wentylację.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl