

Legno Color

7007

Universele, **gekleurde olie** voor de **meubel- en interieurbouw** voor doe-het-zelf en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Gekleurde olie voor de behandeling van loof- en naaldhout. Het product kenmerkt zich door een zeer goed penetrerend vermogen, een aangenaam gevoel en een goede waterbestendigheid, versterkt de natuurlijke structuur van het hout en zorgt voor een elegante, gelijkmatige kleur. Uitstekende verwerking door lichte gelstructuur. Antistatisch. De uitharding vindt plaats door opname van zuurstof uit de lucht (oxidatieve droging).

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor het coaten van normaal belaste oppervlakken bij meubels en interieur, zoals slaapkamer- en woonkamermeubilair en houten vloeren.

Ingrediënten

Gemodificeerde plantaardige oliën, wassen, kiezelzuur, licht geurende benzines, loodvrije en kobaltvrije droogmiddelen.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Het product is direct klaar voor gebruik.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 20 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 60 %.
- Laat het aangebrachte product even inwerken en pel vervolgens het overschot voorzichtig af met een katoenen doek of gaasje in de richting van de nerven. Er mag absoluut geen laagvorming ontstaan.
- **Let op:** Zorg ervoor dat het hout gelijkmatig wordt geschuurd en dat het product gelijkmatig wordt aangebracht!

- Interieuroppervlakken van meubels en kasten mogen slechts één keer met een dunne laag van dit product worden behandeld vanwege mogelijke geurhinder.
- **Let op:** Een testbehandeling met Legno Color (7007) moet worden uitgevoerd voor hardhout en tropische houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen.
- Voor een optimale oppervlaktekwaliteit, vooral bij massief hout, wordt aanbevolen het geschuurde hout met water te bevochtigen en na droging een gladschuurgang uit te voeren met de laatst gebruikte korrel. **Let op:** De kleur kan door deze bewerking intenser worden!
- Om de mechanische en chemische bestendigheid te verhogen, kan Legno Color (7007) bij commercieel gebruik met 5% Legno Hardener (7084) worden uitgehard. Vooral bij donkere kleuren/glansgraden wordt dit aanbevolen voor een betere fixatie van de pigmenten, evenals voor de professionele verwerking met eenschijfsmachines op houten vloeren en parket. Roer de verhardingscomponent zorgvuldig door de olie. De open tijd bedraagt 3 uur(en). Bij witte kleuren wordt het gebruik van Legno Hardener (7084) afgeraden vanwege een lichte vergeling door de verharder.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze werkrichtlijn **ARL 013 - Veiligheidsmaatregelen bij de verwerking van oxidatief drogende oliën en wassen** en **ARL 160 - Werkrichtlijn voor oliën en wassen** in acht.

Opbrengtechniek



1 l
↓
15-30 m²

	Spuitpistool met beker	Kwasten	Rollen	Vegen
Spuitpistool Ø (mm)	1,5	-	-	-
Spuitdruk (bar)	3 - 4	-	-	-
Rendement per toepassing (m²/l)	-	15 - 30	-	-
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	30 - 50	-	-	-

Het aangegeven rendement is inclusief spuitverlies.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Nabehandeling	12 uur(en)
Door en door droog	7 dag(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Voor een perfecte droging moet voor een goede ventilatie van de ruimte worden gezorgd. Lage luchtverversing, bijv. door dichte stapeling, vertraagt het drogen.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Het drogen kan worden vertraagd bij aan inhoudsstoffen rijke houtsoorten (bijv. eik, iroko).

Gereedschap schoonmaken

7003



7231

Direct na gebruik met Legno-Reiniger (7003) of Adlerol-Verdünner (7231).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Fijn- en grofporig loofhout, naaldhout.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Houtvochtigheid

Loofhout: 12 ± 2%

Naaldhout: 15 ± 2%

Ondergrondvoorbereiding**Meubilair:**

Getrapte houtschuurgang Korrel 180 - 240

Het met water bevochtigen van het geschuurde hout en na droging een gladschuurgang uitvoeren met de laatst gebruikte korrel is vooral bij massief hout voordelig.

Hout- en parketvloeren:

Getrapte houtschuurgang Korrel 100 - 150

Het met water bevochtigen van het geschuurde hout en na droging een gladschuurgang uitvoeren met de laatst gebruikte korrel is vooral bij massief hout voordelig.

VERWERKINGSSTAPPEN**Basisbehandeling**

1 x Legno Color (7007) in de gewenste kleur

Na een nacht drogen is een tweede laag mogelijk om de kleurtint te verdiepen.

Tussenschuurgang

Lichte gladschuurgang Korrel 280 – 360

Verwijder het schuurstof.

Eindbehandeling

1 x Legno Öl (7006)

Alternatief:

Legno Hartwachsöl (7002)

Legno Wachs (7008)

Legno Smart-Öl (7045)

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD**Schoonmaken**

Schoonmaken met water, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) of mild huishoudelijk schoonmaakmiddel. Bij vettige verontreiniging Legno Reiniger (7003) gebruiken. Schoonmaken mag niet eerder plaatsvinden dan 14 dagen na het aanbrengen van de olie/was/hardwasolie. Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

Onderhoud

Voor **opfris- en onderhoudswerkzaamheden** 1x Legno Pflegeöl (7009) aanbrengen en overtollig product verwijderen.

Neem onze werkrichtlijnen **ARL 252 - Onderhoudshandleiding voor vloeren, behandeld met Legno-Öl of Legno-Color**, **ARL 254 - Onderhoudshandleiding voor meubelen, behandeld met Legno-Öl of Legno-Color** in acht.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

750 ml, 2,5 l

Kleuren

Legno Color Basis W30 (50875)

Legno Color (7007) & kleurnummer

Color4You

Kleuren kunnen worden gemengd met het **ADLER-kleurmengstelsel Color4you**.

Het oppervlak mag uitsluitend met materiaal met hetzelfde chargenummer worden bewerkt om te garanderen dat de kleuren niet afwijken.

Voor de beoordeling van de uiteindelijke kleur is het aan te raden om een proefstuk te maken met de gekozen opbouw van de lagen op de originele ondergrond.

Gelieve gekleurde producten binnen 3 maanden te verwerken.

Toevoegingsproducten

Adlerol-Verdüner 7231 (7231)

Clean-Möbelreiniger (7202)

Clean-Parkettreiniger (7207)

Legno Hardener (7084)

Legno Hartwachsöl (7002)

Legno Pflegeöl (7009)

Legno Reiniger (7003)

Legno Wachs (7008)

Legno Smart-Öl (7045)

Legno Öl (7006)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Voor verpakkingen onder 3 l is de houdbaarheid 3 jaar(en).

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Wij adviseren om de inhoud van geopende verpakkingen in kleinere verpakkingen te gieten om gatering/huidvorming te vermijden.

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

GISCODE

Ö60

Veiligheidstechnische informatie

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Bij doeken gedrenkt in oxidatief drogende producten bestaat het risico op zelfontbranding! Laat gedrenkte doeken uitgespreid drogen; opslag in gesloten metalen containers of onder water is noodzakelijk.

De verwerking van het product in spuitcabines, die zijn verontreinigd met spuitstof dat nitrocellulose bevat, is vanwege het risico op zelfontbranding verboden!

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
