

Legno Color

7007

Univerzálny farebný olej na povrchovú úpravu nábytku a interiérového vybavenia na domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne


Farebný olej na ošetrovanie listnatého a ihličnatého dreva. Produkt sa vyznačuje veľmi dobrou schopnosťou vniknutia do dreva, príjemným dotykom a dobrou odolnosťou voči vode, zdôrazňuje prirodzenú štruktúru dreva a vytvára elegantné, rovnomerné zafarbenie. Vynikajúca spracovateľnosť vďaka ľahkej gélovej štruktúre. Antistatický. Vytvrdzovanie prebieha absorpciou kyslíka zo vzduchu (oxidatívne schnutie).

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Na povrchovú úpravu bežne namáhaných povrchov nábytku a interiérového vybavenia, ako je vybavenie spální a obývacích izieb, ako aj drevených podláh.

Účinné látky

Modifikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá, benzín bez zápachu, bezolovnaté a bezkobaltové sušiacie látky.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Produkt je pripravený na okamžité použitie.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 20 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanesený produkt nechať krátko pôsobiť a potom prebytok opatrne zotrieť bavlnenou handričkou alebo gázovým tampónom v smere drevených vlákien. Je absolútne nevyhnutné zabrániť tvorbe vrstiev.
- **Upozornenie:** Zaisťte rovnomerné prebrúsenie dreva a dbajte na rovnomerné nanášanie produktu!
- Kvôli možnému horšiemu odvetraniu zápachu produktu naneste na vnútorné časti nábytku iba jednu tenkú vrstvu tohto produktu.
- **Pozor:** Pri tvrdom dreve a tropických drevinách bohatých na zložky sa musí vykonať skúšobné ošetrovanie s Legno Color (7007).

- Na dosiahnutie optimálnej kvality povrchu, najmä pri masívnom dreve, sa odporúča navlhčenie obrúseného dreva vodou a po vyschnutí vyhladzovacie prebrúsenie s naposledy použitou zrnitosťou. **Pozor:** V dôsledku tohto kroku sa môže farba zintenzívniť!
- Na zvýšenie mechanickej a chemickej odolnosti Legno Color (7007) pri remeselnom použití je možné produkt natužiť 5 % Legno Hardener (7084). Toto sa odporúča špeciálne pri tmavých odtieňoch, a to kvôli lepšiemu zafixovaniu pigmentov, ako aj pre profesionálnu úpravu drevených podláh a parketov pomocou kotúčových brúsok. Opatrne vmiešajte tužidlo do oleja. Doba spracovateľnosti je 3 hod.. Pri bielych odtieňoch sa použitie Legno Hardener (7084) neodporúča z dôvodu mierneho žltnutia spôsobeného tužidlom.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú normu **ARL 013 – Bezpečnostné opatrenia pri spracovaní oxidačných sušiacich olejov a voskov** a **ARL 160 – Pracovná smernica pre oleje a vosky**.

Technika nanášania



1L
↓
15-30m²

	Nádobková pištoľ	Natieranie	Valčekovanie	Vytieranie
Tryska Ø (mm)	1,5	-	-	-
Striekací tlak (bar)	3 - 4	-	-	-
Výdatnosť na nános (m²/l)	-	15 - 30	-	-
Množstvo na nános (g/m²)	30 - 50	-	-	-

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Následné ošetrenie	12 hod.
Preschnuté	7 deň/dni/-i


Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaistíte pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže byť predĺžená doba sušenia.

Čistenie náradia



Ihneď po použití s Legno-Reiniger (7003) alebo Adlerol-Verdünner (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemne a hrubo pórovité listnaté dreviny, ihličnaté dreviny.

Vlastnosti podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.
Vlhkosť dreva	Listnaté dreviny: $12 \pm 2 \%$ Ihličnaté dreviny: $15 \pm 2 \%$
Príprava podkladu 	Nábytok: Odstupňované brúsenie dreva zrnitosti P180 - P240 Navlhčenie obrúseného dreva vodou a po vyschnutí vyhladzovacie prebrúsenie s naposledy použitou zrnitosťou je výhodné najmä pri masívnom dreve. Drevené a parketové podlahy: Odstupňované brúsenie dreva zrnitosti P100 - P150 Navlhčenie obrúseného dreva vodou a po vyschnutí vyhladzovacie prebrúsenie s naposledy použitou zrnitosťou je výhodné najmä pri masívnom dreve.
PRACOVNÉ KROKY	
Základná vrstva	1 x Legno Color (7007) v požadovanom farebnom odtieni Po vyschnutí cez noc je možné aplikovať druhý nános na prehĺbenie farebného odtieňa.
Medzibrúsenie 	Ľahké prebrúsenie Zrnitosťou 280 – 360 Brúsny prach odstrániť.
Vrchná vrstva	1 x Legno Öl (7006) Prípadne: Legno Hartwachsöl (7002) Legno Wachs (7008) Legno Smart-Öl (7045)
ČISTENIE & OŠETROVANIE	
Čistenie	Čistite vodou, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) alebo jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Na mastné znečistenie použite Legno Reiniger (7003). Čistenie sa môže vykonať najskôr 14 dní po aplikácii oleja / vosku / tvrdého voskového oleja. Nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky.
Ošetrovanie	Na osvieženie a údržbu naneste 1x Legno Pflegeöl (7009) a prebytok odstráňte. Vezmite na vedomie naše pokyny ARL 252 – Návod na ošetrovanie podláh výrobkami Legno-Öl alebo Legno-Color, ARL 254 – Návod na ošetrovanie nábytku výrobkami Legno-Öl alebo Legno-Color.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	750 ml, 2,5l

Farebné odtiene Color4You 	Legno Color Basis W30 (50875) Legno Color (7007) a číslo farebného odtieňa Farebné odtiene je možné miešať pomocou tónovacieho systému ADLER Color4you Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy. Miešané odtiene, prosím, spotrebujte do 3 mesiacov.
Súvisiace produkty	Adlerol-Verdünner 7231 (7231) Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Parkettreiniger (7207) Legno Hardener (7084) Legno Hartwachsöl (7002) Legno Pflegeöl (7009) Legno Reiniger (7003) Legno Wachs (7008) Legno Smart-Öl (7045) Legno Öl (7006) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie  	Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Pri balení pod 3 l je doba použiteľnosti 3 rok/-y/-ov. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Odporúčame preliať obsah otvoreného balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želatínácii/tvorbe kože. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
GISCODE	Ö60
Technicko-bezpečnostné údaje 	Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2). Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechať sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou. Spracovanie produktu v striekacích kabínach, ktoré sú kontaminované prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je zakázané z dôvodu rizika samovznietenia! Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.